

Floor sheet series

フロアシート シリーズ

優れた耐久性、防水性を発揮する信頼性の高いフロアシートです。

3Hシリーズ

- High-Tenacity
- Handy
- High-color

日本防災協会認定合格品

- ・基布に特殊塩化ビニール加工を施し確かな防水性を発揮。
- ・東レ高強力糸を使用し、引張強度・引裂強度に優れています。
- ・使用スペースの広さに合わせてフレキシブルに対応いたします。

- ・マークのついている製品仕上長については、別注裁断が可能です。

フロアシートの素材構成



H-100



H-101
(OY)



H-107
(ハイアオ)



H-300



H-301
(OY)



H-303
(ネズミ)



H-307
(ハイアオ)



H-400



H-401
(OY)



H-404
(シルバーグレー)



H-406
(OD)



H-407
(ハイアオ)



H-4017K
(ハイアオ/
オレンジ)



H-500



H-504
(シルバーグレー)



H-507
(ハイアオ)



H-5427



H-5427
(ハイアオ)



TH-3500



TH-3504
(グレー)



TH-3507
(ワサビ)



性能一覧表

項目 品名	巾 (cm)	長さ (m)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強度 (N/3cm)		破断伸度 (%)		引裂強度 (N)		耐水圧 (mm)	防災物品 No. 防災製品 No.
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
H-100	120	25乱	1.00	1,200	1,568	1,470	20	25	245	245	1,500以上	ET-900245
H-300	137	50乱	0.70	750	1,372	1,274	23	25	294	294	1,500以上	EO-960239
H-400	137	50乱	0.52	650	764	735	20	25	176	147	1,500以上	EO-960238
H-500	137	50乱	0.37	450	520	490	20	25	78	78	1,500以上	EO-960237
H-5427	137	50乱	0.42	500	520	490	20	25	78	78	1,500以上	EO-870217
TH-3500	187	50乱	0.35	430	520	490	22	25	80	70	1,500以上	C-1130004 ET-060203 F-18084

○上記数値は測定平均値で保証値ではありません。

○上記のデータは国際単位表示です(強力単位: ニュートン(N)表示)。

※日本防災協会認定No.(防災物品)について C△-○○○○○○は、使用目的を工事用シートとした場合に適合する防災認定No.です。

E△-○○○○○○は、使用目的をじゅうたん等とした場合に適合する防災認定No.です。

※日本防災協会認定No.(防災製品)について F-○○○○○は、使用目的をテント類・シート類・幕類とした場合に適合する防災認定No.です。

⚠ 取扱い上の注意

- ①膜材料（原反）には、ロットNo.がサイドラベルに記載しております。
- ②ロットNo.で、品質・出荷管理をしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo.を必ず記録・保存してください。
※膜材料のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じても膜材料の品質証明を行うことが困難になります。
- ③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに製造元または販売先に膜材料の品番とロットNo.を必ず連絡してください。

⚠ 縫製上の注意

- ①ライスター、パフなどの熱溶着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ②高周波ウェルダーで溶着する際は、溶着部分に通電を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウェルダーバー及び膜材料の溶接部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- ③膜材料が鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強してください。

⚠ 廃棄処分について

膜材料及び膜材料縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

- ①廃棄物処分法、都道府県条例などに従って処理をしてください。
- ②許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。


※規格および仕様等は、改良のため予告なく変更する事があります。

販売元



泉 株式会社

右の QR コードからホームページへ
<http://www.izumi-cosmo.co.jp/canvas/>



大阪本社 〒530-0005 大阪市北区中之島三丁目3番3号（中之島三井ビルディング）
TEL 06-6448-6058 FAX 06-6448-6059

名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目9番16号（NFビルディング5階）
TEL 052-220-2050 FAX 052-220-2051

東京支社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目1番地1号（JR東急目黒ビル15階）
TEL 03-5719-7483 FAX 03-5719-7486

福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南一丁目9番8号（ケイアイビル2階）
TEL 092-472-0741 FAX 092-472-2709

製造元 **IMS** IMSテクノ株式会社 TEL 0584-27-4146